

# SATISOL O

## Peinture mono-composante en émulsion



- **Performant**, il présente une très bonne adhérence et une bonne résistance aux produits chimiques, non jaunissant.
- **Rapide**, il est facile à appliquer, sans odeur à l'application.
- **Pratique**, il présente un séchage rapide et permet une réouverture immédiate des locaux.
- **Polyvalent**, il est compatible avec le béton, ciment et dérivés, brique, bois et s'applique aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

### Composition :

Nano-polymère acrylique autoréticulable en émulsion.

### Caractéristiques techniques :

Classification (AFNOR T36005) : Famille I - Classe 7b2

Densité : 1.13 +/- 0.07 %

Aspect : Satiné - mat et satiné pour l'incolore

Consommation : 150 à 300 g au m<sup>2</sup> par couche

Suivant la porosité et la rugosité du support

Tenue aux produits d'entretien courant : Bonne

Prêt à l'emploi

Nettoyage matériel : eau

Séchage :

A 20°C et 60% d'humidité relative

- Temps entre couches : entre 4 et 8 heures (8 Jours maximales au delà ponçage)
- Hors poussière : 30 minutes.
- Résistance à l'eau (éclaboussures, faible pluie, ...) : 2 Heures
- Dureté définitive : 4 jours.

### Domaines d'utilisation :

S'utilise pour la protection et la décoration des sols et murs aussi bien en intérieur (escaliers, sous sols, buanderies, ...) qu'en extérieur (appuis fenêtres, balcons, terrasses ;...).

### Mode d'emploi :

Préparation des supports :

Les sols à traiter devront être secs, cohérents, parfaitement dépoussiérés, préalablement dégraissés et être exempts de tâches, de graisse ou d'huile et conforme au D.T.U 59.3.

Sur supports suffisamment poreux (Test de la goutte d'eau selon D.T.U 59.3) : Application directe.

Sur peintures anciennes ou sur supports fermés : un essai préalable d'adhérence est nécessaire.

### Application :

Avant application, homogénéiser le produit de manière à obtenir un aspect homogène et un séchage régulier.

Appliquer en 2 couches croisées avec un rouleau anti-goutte 12 mm, à la brosse ou au pinceau.

Pour les peintures peu couvrantes (jaune, rouge vif ou orange) appliquer préalablement une sous-couche blanche.

### Conditions d'application :

- Température minimale > 10°C
- Température maximale < 30°C
- Humidité relative < 85%
- Le support devra toujours avoir une température supérieure à 3°C du point de rosée.

NE PAS APPLIQUER sur des supports soumis aux stationnements de véhicules lourds (voitures, camions,...)

### Précautions d'emploi et de stockage :

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Durée de conservation : 1 an en emballage d'origine hermétiquement fermé. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter de gants de protection. Les valeurs limites européennes de COV dans le produit (catégorie IIAi) prêt à l'emploi sont de 140 g/l maximum (2007/2010) : Pour ce produit : maximum 40 g/l (incolore) ; 55 g/l (Blanc)

### Conditionnement :

Référence produit :

**PNT135** .....Seau de 5kg, 20 kg

Disponible en RAL : Noir, blanc, RAL 1014, 3013, 7035, 7040, 7037, 6021, 1015, 1034, 5024, 5015, 6032, 7032, 7024, 7031.

Disponible aussi en incolore mat et incolore satiné.



5kg



20kg



Systeme de management  
qualité & environnemental  
certifié

**Protection de l'environnement :**

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

**Produit réservé à un usage professionnel.**

*Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet ([www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou [www.phem.fr](http://www.phem.fr)). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*

